



SuperGlanz AF 8060



Werkstoff

Art des Werkstoffes:

aromatenfreier, hochglänzender Weißlack auf Spezialalkydbasis

Verwendungszweck:

strapazierfähiger, hochglänzender Weißlack für den Innen- und Außenbereich mit geringer Vergilbungsneigung Produkteigenschaften

- hervorragende Verarbeitung mit Pinsel und Lackierwalze
- hoher Festkörperanteil
- aromatenfreie Lösemittel, geruchsmild
- leichte Thixotropie
- guter Verlauf, hohe Deckfähigkeit
- oberflächenvergütet
- kaltweißer Farbton mit geringer Vergilbungsneigung
- ausgezeichnete Glanzstabilität

Verpackungsgrößen:

Blechgebinde weiß 0,750 l, 2,5 l
Blechgebinde Mix: 1 l, 2,5 l

Farbton:

weiß oder über CONPART-Mix-System tönbar

Glanzgrad:

hochglänzend, > 80 E./ 20° Messwinkel

Dichte (20°C):

ca. 1,29 g/ml (weiß)

Viskosität:

verarbeitungsfertig eingestellt

Ergiebigkeit:

ab ca. 100 ml/m² je Beschichtung auf senkrechter, glatter Fläche.

Beschichtungstechnische Eigenschaften

Verarbeitung:

Vor Gebrauch sorgfältig aufrühren

Trocknungszeiten:

(20°C / 60% rel. Luftfeuchte):

staubtrocken: 2-3 Std.
griffest: ca. 10 Std.
überstreichbar: ca. 16 Std.

SuperGlanz AF 8060 ist streich- u. rollfertig eingestellt.

Airless-Spritzen:

unverdünnt
Spritzdruck: 120 - 150 bar,
Spritzdüse 0,09" – 0,13"

Airmix-Spritzen:

Druck: 3,5 bar
Materialdruck: 40-50 bar
Düse 0,09" – 0,13.

Hochdruckspritzen:

Spritzdruck: 3,5 bar / Düse 1,5 – 1,8 mm

Untergrundvorbehandlung:

Die Untergründe müssen frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen, trocken und tragfähig sein. VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3 beachten.

Flächen mit starken Ablagerungen wie z.B. Ruß, Nikotin, Fett, Öl usw. sind vor Beginn der Arbeiten mit Anlauger gründlich zu reinigen. Ausreichende Trockenzeit beachten! Bei unbekanntem oder nicht genannten Untergründen empfehlen wir einen Probeanstrich. In schwierigen Fällen bitte vor Beginn der Arbeiten Rücksprache mit unserem technischen Außendienst halten.

Renovierungsanstriche:

Der Altanstrich muß fest und tragfähig sein. Altanstriche anschleifen, Fehlstellen fachgerecht mit den obengenannten Grundanstrichen ausflecken, Grundanstrich, Schlussanstrich mit CONPART Super Glanz AF 8060

Während der Verarbeitung und der Trock-

Allgemeines

nungsphase für gute Be- und Entlüftung sorgen. Bei unzureichender Belüftung und/oder Verarbeitung der Materialien im Spritzverfahren Atemschutzgerät anlegen.

Niedrige Temperaturen und/oder schlechte Be- und Entlüftung können sich negativ auf die Trocknung auswirken. Untergrund auf Tragfähigkeit für Anstriche prüfen. Lose Altanstriche entfernen, alte tragfähige Lackanstriche mit Anlauger reinigen und anschleifen.

Reinigung der Werkzeuge:

CONPART UniversalVerdünnung A II 1058 oder CONPART TerpentinErsatz 1057

Sicherheitsdaten:

Kennzeichnung gem. GefStoffV:
entzündlich
VbF: entfällt

Besondere Hinweise:

Die maximal zulässige Holzfeuchte darf 15% nicht überschreiten. Systembedingt kann bei allen Alkydharzlackfarben bei Einwirkung von physikalischen Faktoren (schlecht oder gering beleuchtete Räume, Wärmebelastung usw.) oder chemische Faktoren (z.B. Ammoniakdämpfe) speziell bei weißen oder hellen Farbtönen, Vergilbung oder Dunkelvergilbung auftreten.

Aromatenfreie Lackqualitäten nicht mit aromatenhaltigen Lackfarben vermischen. Bei optisch zusammenhängenden Bauteilen (z. B. Zarge/ Türblatt) auf Chargengleichheit achten.

Bei Einsatz von Universalabtönpasten, z.B. Mixol, beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter der Hersteller.

Diese Angaben über Eigenschaften und Anwendung geben wir nach bestem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeiten und praktischen Erfahrungen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten und anderer Einflussfaktoren kann eine Verbindlichkeit und Haftung hieraus nicht entnommen werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.



SuperGlanz AF 8060



Werkstoff

Bitte bei Anstrichen auf Zink das BFS-Merkblatt Nr. 5, bzw. auf Aluminium das BFS-Merkblatt Nr. 6 beachten. Nicht auf Flächen mit stehendem Wasser bzw. Dauernassbelastung einsetzen.

VOC:

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/d): 300 g/l (VOCHöchstgehalt 2010). Dieses Produkt enthält max. 300 g/l VOC.

Produktcode:

BSL 20

Zusammensetzung nach VdL-Richtlinie:

Alkydharzlack, aromatenfrei. Alkydharz, Titandioxid, entaromatisiertes Testbenzin, Additive

Sicherheitshinweise:

Nicht in die Hände von Kindern und nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Aerosol (Spritznebel) nicht einatmen. Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Beim Spritzen PSA verwenden. Atemschutz mit Kombinationsfilter A-P2 (braun-weiß) verwenden. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten bei der Sammelstelle für Altfarben/Altacke abgeben. AVV-Abfallschlüssel 08 01 11.

Beschichtungsaufbau

Beschichtungsaufbau

System	Untergrund	Vorbehandlung	Imprägnierung
HOLZ			
01	außen, maßhaltig	schleifen u. reinigen	lösemittelhaltiger Imprägniergrund*
02	außen, nicht maßhaltig	"	lösemittelhaltiger Imprägniergrund*
03	innen	"	-
STAHL			
04	außen	reinigen u. entrosten	-
05	innen	"	-
ZINK, verz. Stahl			
06	außen	Ammoniak/Netzmittelwäsche BFS-Merkblatt Nr.5	-
07	innen	"	-
NE-METALL, Alu / Kupfer usw.			
08	außen (s.a.BFS-Nr.6)	schleifen u. reinigen	-
09	innen (s.a.BFS-Nr.6)	"	-
KUNSTSTOFF, Hart PVC, GFK, Polyester			
10	außen (s.BFS-Nr.22)	schleifen u. reinigen	-
11	innen (s.BFS-Nr.22)	"	-

* = falls notwendig (lt. BFS-Merkblätter Nr. 18) alternativ Grundanstrich 10% verdünnt auftragen.

System	Grundanstrich	Zwischenanstrich	Schlussanstrich
01	SuperVorlack weiß, aromatenfrei	SuperVorlack weiß, aromatenfrei	SuperGlanz AF
02	SuperVorlack weiß, aromatenfrei	SuperVorlack weiß, aromatenfrei	"
03	SuperVorlack weiß, aromatenfrei	SuperVorlack weiß, unverdünnt	"
04	SuperAllgrund weiß	SuperAllgrund weiß	"
05	"	-	"
06	Super Allgrund weiß	SuperAllgrund weiß	SuperGlanz AF
07	"	-	"
08	"	SuperAllgrund weiß	"
09	"	-	"
10	"	SuperAllgrund weiß	"
11	"	-	"

Diese Angaben über Eigenschaften und Anwendung geben wir nach bestem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeiten und praktischen Erfahrungen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten und anderer Einflussfaktoren kann eine Verbindlichkeit und Haftung hieraus nicht entnommen werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.