



THERMOPHONE

Produktbeschreibung

Material Polyester-Zellulose-Vlies mit Latexschaum

Verwendungszweck Wandbelag zur thermischen Isolierung und Schallabsorption. Er schafft glatte und gleichmäßige Untergründe und schützt vor Rissen und Feuchtigkeit.

- Eigenschaften**
- Für weniger kalte Wände
 - Rissüberbrückend
 - Dimensionsstabil

- Technische Daten**
- Konformität nach CE DIN EN 15102
 - Zertifiziert nach OEKO-TEX® Standard 100
 - Enthält keine allergieauslösenden Substanzen
 - A+ (VOC)
 - FSC® Mix
 - 63600: Schallabsorptionswert $\alpha_w = 0,30$
 - 63650: Schallabsorptionswert $\alpha_w = 0,35$
 - 63600: Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,059 \text{ W/mK}$
 - 63650: Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,053 \text{ W/mK}$

Rollenmaße und Verpackung	<u>Artikel</u>	<u>Rollenmaß</u>	<u>Gewicht ca.</u>	<u>Kartoninhalt</u>	<u>Paletteninhalt</u>
	63600 010	1,00 x 12,50 m	700 g/m ²	1 Rollen	12 Rollen
	63650 010	1,00 x 10,00 m	1700 g/m ²	2 Rollen	8 Rollen

Version: 12/2024



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)





THERMOPHONE

Verarbeitungsempfehlung

- Warenprüfung** Material vor der Verarbeitung prüfen.
Reklamationen nach erfolgter Verarbeitung können nicht anerkannt werden.
- Untergrund** Der Untergrund muss trocken, einfarbig, tragfähig, gleichmäßig saugfähig, sauber, glatt und hinreichend ebenflächig sein. Alte Tapeten und nicht tragfähige Anstriche sind restlos zu entfernen. Risse, Fugen und Unebenheiten sind mit geeigneten Spachtelmassen, vorzugsweise Gipsspachtelmassen auszugleichen. Stark saugende Untergründe mit verdünntem Kleister oder wasserbasierter Tapeziergrundierung fachgerecht vorbehandeln.
- Verklebung** Wir empfehlen: LECOLLE XTRA STRONG
Tapetenbahnen unter Zugabe von 5-10 cm als Ausgleich für Ober- und Unterkante zuzuschneiden. Kleister direkt auf den Untergrund auftragen, zugeschnittene Bahnen auflegen und mit Tapezierspachtel/Tapezierwalze blasenfrei andrücken. Nachfolgende Bahnen auf Stoß verkleben und Überstände abschneiden. Austretender Kleister ist umgehend mit einem feuchten Tuch oder Schwamm vollständig zu entfernen.
Bitte beachten Sie die detaillierten Verarbeitungsempfehlungen in unserem technischen Merkblatt zu LECOLLE XTRA STRONG.
- Anstrich** Nach der Trocknung, je nach Wunsch und Beanspruchung, mit Dispersions- Latex- oder Acrylfarben gem. DIN 13300 überstreichen. Das Vlies eignet sich nicht für Beschichtungen mit einem Airless-Gerät. Wir empfehlen hierfür unser Background® Pro 5in1 - Artikel 63000. Bitte beachten Sie die Herstellerangaben. Für weitere Empfehlungen wenden Sie sich an Ihren lokalen Vertriebshändler.
- Hinweis** Die vorstehenden Angaben können nur allgemeine Empfehlungen sein. Die außerhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und Untergrundbeschaffenheiten schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfall empfehlen wir Eigenversuche.

Version: 12/2024



**STANDARD
100**
09.0.69682
Hohenstein HTTI



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

